KIILTO TM

Быстровысыхающая заполняющая масса для стен

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Быстровысыхающая заполняющая масса на цементной основе для стен сухих и влажных помещениях. Применяется, например, для шпатлевания и ремонта бетона, штукатурки, силикатного кирпича и обожженного кирпича. Готовую зашпатлеванную поверхность можно облицевать плитками или обработать гидроизоляционными материалами Киилто. При необходимости поверхность можно выравнивать шпатлевками для стен Кестонит, в зависимости от объекта.

ОБРАБАТЫВАЕМАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Поверхности, обрабатываемые массой, должны быть чистыми, прочными и без пыли. Непрочный и неприкрепленный материал следует тщательно удалить. Сухие поверхности смочить перед выравниванием. Перед нанесением массы с целью улучшения ее прилипания к основанию можно наносить подслой щеткой (набрызг) (20 кг порошка Кестонит ТМ и 6,0 л воды).

СВОЙСТВА

* водостойкая заполняющая масса для стен
* цвет темносерый
* безусадочная
* самая низкая рабочая температура +5°C.
* можно покрывать шпатлевкой или гидроизоляционным веществом по всей поверхности приблизительно через 24 часа (+18°C).
* не рекомендуется для объектов, постоянно находящихся под водой (напр. бассейны)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип	Цементно-полимерное вяжущее с наполнителем на основе известняка
Фракция наполнителя	не более 1 мм
Толщина слоя нанесения	частичное выравнивание – 5…50 мм выравнивание по всей поверхности – 5…20 мм

РАСХОД

Ок. 1,5 кг сухого вещества на $м^2$ при слое 1 мм.

СООТНОШЕНИЕ СМЕСИ

4,0 - 4,5 л воды на 20 кг сухой смеси

ВРЕМЯ ДЛЯ РАБОТЫ

20-30 мин. (+18°C).

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ РАБОТ

Температура помещения и основания	+18…+20°C
Влажность основания - бетон	не более 90 % отн.влажности

см. на обороте