

WEICON Алюминий-Спрей А-100

ИЗНОСОСТОЙКИЙ

Техническая спецификация
Дата: 19.09.2014 – страница 1/1

Описание

Технические спреи применяются почти во всех промышленных областях. Они служат для ухода и защиты поверхностей, помогают при очистке, обезжиривании, смазке, разделении, удалении и являются незаменимыми составляющими в ежедневной работе.



WEICON Алюминий-Спрей А-100 содержит пигмент алюминия со степенью чистоты <> 99,5% и обеспечивает антикоррозионной защитой любые металлические поверхности. WEICON Алюминий-Спрей А-100 устойчив к большинству разбавленных кислот и щелочей, а также к погодным условиям и агрессивному воздействию окружающей среды.

Применение

- холодильные и вентиляционные установки
- топочные установки
- трубопроводы и корпуса машин
- детали кузова из стеклопластика
- специальные применения: моделестроение, прикладное искусство, производство игрушек.


Технические данные

Цвет	металлик- алюминий, матовый
Применение	в помещении и на открытом воздухе
Связующий агент	акриловая смола
Пигмент	пигменты алюминия
Чистота пигмента	около 99,5% Al
Содержание металла в сухой пленке	около 43%
Удельный вес	0,9 – 1,0 г/см ³
Рекомендуемая грунтовка	цинк спрей
Температура нанесения	+5 - +35°C оптимальная +18 - +25°C
Расход	120 мл/м ²
Толщина покрытия	нанесение крест-накрест 25-35 мкм
Высыхание до отлипа (20°C)	10 мин.
Полное отверждение при (20°C)	4-6 ч.

Лакировка / повторное окрашивание (20°C)	4-6 ч.
Устойчивость к истиранию	износостойкий
Решёчатый надрез по DIN 53151 / ISO 2409 для определения прочности сцепления покрытий	GT 0 до GT 1
Стойкость к соляному туману ISO 9227	---- ч.
Испытание сгибом на стержне DIN EN ISO 1519	без образования волосяных микротрещин
Наружное покрытие	не требуется
Устойчивость к температурам после полного отверждения	от -50 до +800°C
Срок годности	24 мес.

Инструкция по применению

Предварительно удалите ржавчину с обрабатываемой поверхности. Очистите и обезжирьте поверхность Очистителем WEICON Cleaner S. Тщательно встряхните баллон, чтобы отчетливо стал слышен стук смешивающего шарика. Распыляйте спрей равномерно, крест-накрест, как указано на картинке, при комнатной температуре (около 20°C) с расстояния в 25 см.



Хранение

Аэрозольный баллон находится под давлением. Хранить в защищенном от солнечного излучения и температур выше +50°C месте. Срок годности 24 месяца.

Стандартная фасовка

Артикул 11050400-34 – 400 мл

Вспомогательные материалы

Артикул 11202500-34 Универсальный очиститель Cleaner S

Примечание

Спецификации и рекомендации представленные в настоящем документе, гарантированных характеристик не предоставляют. Они основаны на наших лабораторных испытаниях и нашем практическом опыте. Мы не несем ответственность за применение продукта в каждом отдельном случае, так как индивидуальные условия применения находятся вне зоны нашей осведомленности.

Гарантия может быть предоставлена только на постоянное, высокое качество наших продуктов. Перед применением рекомендуем проверить соответствие продукта вашим требованиям на необходимом количестве образцов. Такие тесты не могут являться основанием для претензий. Потребитель несет ответственность за неправильное использование продуктов и несоблюдение инструкций по применению.

WEICON GmbH & Co. KG (Headquarter)

Königsberger Straße 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster
Germany

Tel. +49 (0) 251 / 93 22-0
Fax +49 (0) 251 / 93 22-244
Fax +49 (0) 251 / 93 22-233 Export
www.weicon.de · info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.

Jebel Ali Ind Area · P.O. Box 118 216
DUBAI U.A.E.

Phone +971 4 880 25 05
Fax +971 4 880 25 09
Mobile +971 50 545 99 83
www.weicon.ae · info@weicon.ae

Weicon Inc.

20 Steckle Place · Unit 20
Kitchener · Ontario · N2E 2C3
Canada

Phone +1 519 896 5252
Fax +1 519 896 5254
Cell +1 519 590 5168
www.weicon.ca · info@weicon.ca

Weicon Kimya Sanayi Tic.Ltd.Şti.

Yebibosna Mahallesi Yalçın Korış Caddesi
Arifağa Sokak No: 29 Kat: 3
34530 Yenibosna – İstanbul Turkey
www.weicon.biz.tr · info@weicon.biz.tr

WEICON Romania SRL

Str. Depozitelor 22
540240 Targu Mures, jud. Mures Romania
www.weicon.com · office@weicon.com