



Kestopur PL 240/15

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КЛЕЙ

ПРИМЕНЕНИЕ

Применяется для широкого спектра задач по клеиванию и фиксации конструктивных элементов, где необходима высокая начальная адгезия. Предназначен для склеивания изоляционных материалов, керамических плиток и сэндвич-панелей, стекловолоконного ламината, металлов. Подходит для склеивания полимерных материалов: PES, PC, PVC, ABS и PA (перед применением рекомендуется провести испытания)

СВОЙСТВА

Двухкомпонентный полиуретановый клей, не содержащий растворители, который создает очень прочный, но эластичный шов. Тиксотропный. Отвердитель **Кестопур 200/С**.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ*

Тип клея	ПУ
Плотность, г/см ³	ок. 1,60 (основа)
Твердость по Шору Д	65
Разрывное удлинение, %	10
Прочность на сдвиг, Н/мм ² - Al/Al +20°C	7
Динамическая вязкость, МПа·с	(1,7 – 2,7)·10 ⁶
Время открытой выдержки, мин.	не более 20
Жизнеспособность, мин (120г, 20 °С)	9 – 14
Расход, г/м ²	300 – 800
Время прессования, не менее, мин. (20°C)	70

*Окружающие условия - температура, влажность, расход клея влияют на время открытой выдержки и время схватывания. Перед промышленным применением клея рекомендуется провести испытания с целью определения точных параметров в конкретных условиях.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Очистить склеиваемые поверхности от загрязнений. Перемешать основу Кестопур ПЛ 240-15 и добавить к ней отвердитель **в соотношении 5:1 по массе**, тщательно перемешать. Клей наносится на одну из поверхностей, либо на обе. В случае загрязнения оборудования удалить свежие пятна клея сухой тряпкой и очистить поверхности ксилолом. Высохший клей удаляется только механически.

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Избегать контакта с открытыми участками кожи. Рабочее место должно быть оборудовано вентиляцией. По запросу можно получить отдельный документ по безопасности.

ХРАНЕНИЕ

Хранить основу и отвердитель в плотно закрытой оригинальной упаковке при температуре +10...+25°C в контейнерах (1500 кг) – 6 месяцев, в более мелкой таре – 12 месяцев. После длительного хранения смолу тщательно перемешать перед применением.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

АО "КЕСТО"
188508, Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, ул.Сименса, дом 3, корпус 2, помещение 1. Телефон +7(800)333-30-33
Адрес производства:
140108, Россия, Московская обл., г. Раменское, ул. Михалевича, д. 69