



Sitol 4310-R

КЛЕЙ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ УПАКОВКИ

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначен для производства картонных питьевых трубочек

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ*

Тип клея	Водно-дисперсионный
Значение pH	2,5 – 4,5
Динамическая вязкость, мПа·с	2000 – 2700
Сухой остаток, %	38 ± 1

*Окружающие условия - температура, влажность, впитывающая способность материала, расход клея влияют на время открытой выдержки и время схватывания. Перед промышленным применением клея рекомендуется провести испытания с целью определения точных параметров в конкретных условиях.

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ

Форсунка.

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Избегать контакта с открытыми участками кожи. Рабочее место должно быть оборудовано вентиляцией. По запросу можно получить отдельный документ по безопасности.

ХРАНЕНИЕ

Клей сохраняет свои свойства при хранении в плотно закрытой оригинальной упаковке при комнатной температуре не менее 6 месяцев. После длительного хранения клей необходимо перемешать перед использованием.

НЕ ДОПУСКАТЬ ЗАМЕРЗАНИЯ.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

АО "КЕСТО"

188508, Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, ул.Сименса, дом 3, корпус 2, помещение 1.

Телефон +7(800)333-30-33

Адрес производства:

140108, Россия, Московская обл., г. Раменское, ул. Михалевича, д. 69